

COLA BRANCA

DESCRIÇÃO:

Adesivo vinílico de alta qualidade com dispersão aquosa de resinas sintéticas.

PROPRIEDADES:

- Aderência rápida, fácil aplicação e elevada resistência final.
- Juntas de alta resistência numa grande variedade de materiais.
- Não contém solventes e não necessita de quaisquer aditivos para a sua utilização.
- Diluição do produto diretamente com água.

APLICAÇÕES:

Adesivo de uso geral adequado para:

- Colagem de madeira, mesa ou similar, tecidos, cartão, cortiça, papel, azulejos, parquet, etc.
- Utilização doméstica, bricolage e em oficinas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Propriedades do material embalado:

Viscosidade (Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.6) a 23 °C	Aprox. 18.000 mPa.s
Peso específico	Aprox. 1,30 g/mL
Teor de sólidos	Aprox. 56%
Inflamabilidade	Não inflamável
Grupo de esforço	D2
Rendimento	150 a 300 g/m ²
Temperatura mínima de formação de película	3-5°C
Tempo de secagem	2 horas
Tempo recomendado na imprensa (60-70°C)	5 -10 min
Temperatura máxima da prensa de placa quente	95°C
Tempo máximo de abertura (a 23°C)	45 min

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

As superfícies devem estar secas, limpas e isentas de ferrugem, gordura ou pó. Antes da sua utilização, agitar bem o produto e aplicar uma gota de COLA BRANCA sobre as superfícies, pressionando com força e mantendo as peças apertadas, com a ajuda de um macaco ou utensílio similar.

É aconselhável não manipular as peças antes de decorridos pelo menos 30 minutos.

A consistência total máxima é atingida 24 horas após a aplicação.

TRATAMENTO ADICIONAL:

Devido ao carácter termoplástico das colas de acetato de polivinilo, a sua resistência ao calor é limitada a cerca de 50° C.

Além disso, a película adesiva seca reemulsiona em contacto com a água, pelo que a sua resistência à humidade é limitada.

ARMAZENAMENTO:

Este produto, mantido na sua embalagem original e num local fresco e seco, evitando a exposição direta à luz solar, mantém as suas propriedades durante, pelo menos, o tempo indicado na tabela:

EMBALAGEM	PERÍODO DE UTILIZAÇÃO PREFERENCIAL
Embalagem de plástico PE	2 anos

APRESENTAÇÃO

Consulta a página web www.amccunha.pt

LIMPEZA:

Os resíduos de cola, bem como a limpeza do equipamento de trabalho, são feitos diretamente com água.

HIGIENE E SEGURANÇA:

Para mais informações, consultar as fichas de dados de segurança dos produtos.

As informações fornecidas baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais e não pretendem ser uma garantia de propriedades específicas. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação das informações fornecidas para a utilização específica do produto.